



## زياتي 202 أساس اكسيد احمر

الوصف:



طلاء بادئ أساسه راتنج ألكيدي عالي الجودة ، يستخدم كمانع صدأ للفولاذ في الشروط الجوية المتوسطة ، ويتميز بالتصاقه الممتاز واقتصاديته

### الخواص الفنية:

- اللون : أحمر مائل للبني (سيركون)
- المحتوى الصلب: 72% - الوزن النوعي: 1.42 غ/سم<sup>3</sup>
- معدل الانتشار النظري: 17.9 م<sup>2</sup>/ل (62.2 م<sup>2</sup>/كالون)
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 2 ساعة - الجفاف النهائي: 16 ساعة
- نقطة الوميض: 39 درجة مئوية
- حجم العبوة: غالون 3.5 لتر - 750 مل - 350 مل
- لتخزين: في مكان جاف، بارد، ذي تهوية جيدة.

### المزايا والخصائص:



- \*للاستخدام الداخلي والخارجي
- \*التصاقته الجيدة على الفولاذ
- \*مانع جيد للصدأ في الشروط الجوية لمتوسطة
- \*حال من الرصاص
- \*يتميز باسيابيته العالية
- \*سهل التطبيق
- \*سرع الجفاف

### تعليمات الاستخدام:



يمكن التطبيق بواسطة الرول أو الفرشاة أو البخ وذلك بعد تمديده بمادة الوايت سبريت بنسبة 20-25% يجب ان يكون السطح المراد طلاء جافا تماما وخلاليا من الشوائب والملوثات ، يدهن مباشرة على الفولاذ كطبقة أولية ، ويمكن تطبيق طبقة طلاء بطانة فوقه متتبعة بطبقة طلاء لامعة ( للاستخدام الخارجي والداخلي ) او بطبقة طلاء نصف لامعة أو مت ( للاستخدام الداخلي فقط )