



## زياتي 202 أساس اكسيد رمادي

### الوصف:

طلاء بادئ أساسه راتنج ألكيدي عالي الجودة ، يستخدم كمانع صدأ للفولاذ في الشروط الجوية المتوسطة ، ويتميز بالتصاقه الممتاز واقتصاديته

### الخواص الفنية:

- اللون : رمادي
- المحتوى الصلب: 89% - الوزن النوعي: 1.61 غ/سم<sup>3</sup>
- معدل الانتشار النظري: 19.1 م<sup>2</sup>/ل ( 66 م<sup>2</sup>/كالون)
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 2 ساعة - الجفاف النهائي: 16 ساعة
- نقطة الوميض: 39 درجة مئوية
- حجم العبوة: جالون 3.5 لتر - 750 مل - 350 مل
- التخزين: في مكان جاف، بارد، ذي تهوية جيدة.

### المزايا والخصائص:

- \* للاستخدام الداخلي والخارجي
- \* التصاقته الجيدة على الفولاذ
- \* مانع جيد للصدأ في الشروط الجوية لمتوسطة
- \* خال من الرصاص
- \* يتميز باسيابيته العالية
- \* سهل التطبيق
- \* سريع الجفاف

### تعليمات الاستخدام:

يمكن التطبيق بواسطة الرول أو الفرشاة أو البخ وذلك بعد تمديده بمادة الوايت سبريت بنسبة 20-25% يجب أن يكون السطح المراد طلاءً جافا تماماً وخالياً من الشوائب والملوثات ، يدهن مباشرة على الفولاذ كطبقة أولية ، ويمكن تطبيق طبقة طلاء بطانية فوقه متتوعة بطبقة طلاء لامعة ( للاستخدام الخارجي والداخلي ) او بطبقة طلاء نصف لامعة أو مت ( للاستخدام الداخلي فقط )